

Техническое описание**ASO-EZ2**

(АСО-ЕЦет2)

Цемент со специальными добавками для изготовления стяжек

Свойства:

ASO-EZ2 - смесь специального цемента и фибры для изготовления высокопрочных стяжек с незначительными внутренними напряжениями поверх термоизоляционных, разделительных и соединительных слоев. Приблизительно через 6 часов по нанесенной стяжке можно ходить; через сутки можно наносить последующие покрытия. Не содержит каких-либо ускорителей процесса схватывания на основе гипса, поэтому возможно применение материала для внутренних и наружных работ. В обогреваемых полах подогрев можно включать через 3 суток, согласно действующим нормам.

Области применения:

ASO-EZ2 применяется для изготовления цементных стяжек с быстрым отверждением и повышенной прочностью. Он обеспечивает возможность быстрого нанесения последующих покрытий. Перед укладкой плиточной облицовки в местах с влажностной нагрузкой, а также при наружных работах следует устроить гидроизоляцию материалом AQUAFIN-2K.

Технические характеристики:

Основа:	цемент, добавки
Цвет:	серый
Насыпная плотность:	1,1 г/см ³
Пропорция смешивания:	ASO-EZ2 : песок = от 1:4 до 1:5 частей массы
Добавка воды:	7,5 – 9,0 % массы
Механизм для смешивания:	Смеситель принудительного действия
Плотность свежего раствора:	ок. 2,2 г/см ³
Расход:	При соотношении 1:4 – ок. 4,4 кг/м ² /см; При соотношении 1:5 – ок. 3,6 кг/м ² /см;
Хранение:	в течение 12 месяцев в сухом помещении; вскрытый мешок использовать в возможно короткий срок
Упаковка:	мешки по 25 кг
Очистка:	оборудование и инструменты сразу после работы промыть водой

Способ применения:

Для приготовления раствора используют соответствующий смеситель. Время смешивания должно быть не менее 4 мин, только тогда будет получена требуемая консистенция. При расчете пропорций следует учитывать влагу, содержащуюся в песке, и избегать излишков воды. Не допускается введение в смесь других добавок и других видов цемента.