

ООО «Гидропротект»

123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон:

+7 (499) 583-03-47

E-mail:

многоканальный

Сайт:

hydroprotect@yandex.ru

www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ПроФлекс (ProFlex)

Однокомпонентный полимерный герметик.

Описание

ПроФлекс (ProFlex) однокомпонентный, готовый к использованию клей-герметик, не содержащий растворителей, силикона, изоционата.

Полимеризуется под воздействием влажности воздуха.



Свойства

- обладает адгезией почти ко всем материалам, используемым в строительстве и промышленности, например, таким как бетон, кирпич, стекло, алюминий, керамическая плитка, полиэстер, латунь, оцинкованная и нержавеющая сталь, обработанное дерево, природный камень и т.ч. к влажным поверхностям;
- возможно, использовать со щелочными материалами, такими как бетон, кирпич и асбестовый цемент;
- применяется для фиксации расширяющейся резины в холодных швах бетонирования;
- допускается использование материала в местах подверженных длительному воздействию воды;
- прекрасно сочетается почти со всеми алкидными и водоэмulsionционными красками. Герметик можно окрашивать, но с обязательным предварительным тестированием;
- обладает высокой устойчивостью к старению, погодным условиям, к высоким и низким температурам (от -40°C до +80°C), к плесени;
- устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Техническая характеристика

Время покрытия плёнкой (+23°C и 75% отн.влажн.)	~30 мин.
Скорость затвердевания (+23°C и 75% отн.влажн.)	~2мм/24 часа
Плотность (при +25°C)	1,5 ± 0,5 г/мл
Твёрдость по методу Shore, А	55 ± 3
Вязкость	~1500 МПа×сек
Цвет	Черный, серый
Предел прочности на разрыв	2,5 ± 0,5 МПа
Удлинение при разрыве	500 ± 100, %
Деформативность	10 %
Температурная стойкость	-40°C - +90°C
Температура применения*	-5°C - +40°C
Содержание сухих веществ	100%

Использование

Поверхности должны быть чистыми, при необходимости требуется герметизируемые поверхности очистить механическим способом.

Перед применением, убедиться в соответствии характеристик продукта и цели его использования.

В случае необходимости возможна консультация с техническим персоналом.

Наносить на поверхность с помощью механического (ручного) пистолета или вручную.

Срок и условия хранения

Хранить 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке.

Упаковка

20 файл-пакетов по 600 мл в коробке

Меры предосторожности

Соблюдайте меры безопасности! Беречь от детей! При попадании на незащищенную поверхность кожи следует смыть сначала уайт-спиритом, а затем теплой водой с мылом.