ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

ASODUR-B351 **(АСОДУР-Б351)**

Покрытие для промышленных полов

Свойства:

ASODUR-B351 является не содержащей растворители, пигментированной двухкомпонентной эпоксидной смолой. В отверждённом состоянии ASODUR-B351 обладает хорошей эластичностью, высокой прочностью и износостойкостью. Покрытия ASODUR-B351 погодоустойчивы, устойчивы к воздействию щелочей, разбавленных кислот, растворам солей, минеральных масел и алифатических углеводородов.

Области применения:

ASODUR-B351 применяется для механически нагружаемых покрытий, цементосодержащих поверхностей, таких как бетон, стяжки и штукатурки, например, в складских и продовольственных помещениях, для напольных поверхностей в пищевой промышленности, на фабриках-кухнях, в мастерских, прачечных, на погрузочных платформах, мостовых и т.п. С помощью ASODUR-B351 можно изготовить гладкие, нескользкие, а также с устойчивым цветом покрытия. ASODUR-B351 является системным компонентом ASOFLOOR-B351.

Технические характеристики:

Основа:	двухкомпонентная эпоксидная смола
Стандартные цвета:	~ RAL 7032, ~ RAL 7030
Вязкость:	Ок. 1636 мПа·сек ± 15% при +20^{0}C
Плотность:	1,45 г/ см^3 при +23^{0}C
Пропорция смешивания:	4 : 1 (весовых частей)
Жизнеспособность:	45 мин при +10^{0}C 30 мин при +20^{0}C 10 мин при +30^{0}C

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

Минимальная температура отверждения:	+10^{0}C
По покрытию можно ходить:	через 12 часов при +23^{0}C
Технологическая пауза перед последующей обработкой:	Прибл. 12 часов / max 24 часа при +23^{0}C
Полное отверждение:	через 7 суток при +23^{0}C
Истирание:	4,5 см^3 / 50 см^2 по DIN 53401
Прочность на сжатие:	71 МПа
Прочность на растяжение при изгибе:	51 МПа
Модуль упругости:	3500 МПа
Адгезионная прочность:	Разрушение по бетону (в зависимости от изменения температуры)
Очистка рабочих инструментов:	после работы инструменты следует немедленно тщательно очистить при помощи средства AQUAFIN-Reiniger.
Упаковка:	15-кг и 25-кг емкости
Хранение:	в течение 18 месяцев в закрытых поставляемых емкостях, в прохладном и сухом помещении.

При хранении материала следует руководствоваться инструкцией по хранению вредных для водной среды веществ