ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ЛТ-1

Двухкомпонентный полисульфидный (тиоколовый) отверждающийся герметик ЛТ-1 предназначен для герметизации проектных стыков зданий КПД. Относительное удлинение в момент разрыва не менее 150%. Деформативность шва не менее 25%.

Цвет: серый, темно-серый

Описание:
Герметик обеспечивает высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к вибрационным воздействиям, к действию агрессивных атмосферных факторов, воды. Наносится герметик, после смешивания, шпателем или шприцеванием, толщиной не менее 2 мм. Нанесение герметика возможно как на сухую, так и на влажную поверхности. Однако наносить мастику во время дождя или снега запрещается. Герметик имеет хорошую адгезию к основным строительным материалам (бетону, дереву, штукатурке , металлу).

Области применения:
Двухкомпонентная, отверждающаяся, тиоколосодержащая, герметизирующая мастика предназначена для герметизации стыков элементов наружных стен строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений.

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ТУ
Относительное удлинение, %, не менее	150
Жизнеспособность, час, в пределах	2... 24
Интервал температур применения, °С, в пределах	-20…+35
Интервал температур эксплуатации, °С, в пределах	- 60…+70
Усадка	Отсутствует
Плотность, кг/м^3	1550

Комплектность мастики:
Фасовка 30 кг. Мастика поставляется в виде комплекта из двух паст: герметизирующей и отверждающей, соотношение которых указывается в паспорте партии.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.